


ІЗОЛЯТОР ОПОРНИЙ СТРИЖНЬОВИЙ ПОЛІМЕРНИЙ ОСК 20-35/190-2-03



Технічні характеристики фактично витриманих величин ізолятора

| | |
|---|------------------------------|
| Номинальное напряжение, кВ | 35 |
| Нормированная разрушающая механическая сила при изгибе, кН, не менее | 20 |
| Степень загрязнения атмосферы по ГОСТ 9920 | 2 |
| Выдерживаемое напряжение, кВ: - грозового импульса «1,2/50»; - разрядное напряжение полного грозового импульса; - промышленной частоты: - в сухом состоянии; - под дождем; - 50% разрядное в загрязненном и увлажненном состоянии при удельной поверхностной проводимости 10 мкСм, не менее | 190 200 95 80 42 |
| Длина пути утечки, мм | 1000±50 |
| Масса, кг, не более | 12,6 |
| Фарфоровый аналог | ОНСУ-40-1000 |

Ізолятори є термомеханічно міцними (діапазон температур від -60°C до +50°C) та трекінгерозійно стійкими.

Ізолятори стійкі до проникнення вологи під захисну оболонку.

Ізолятори стійкі до дифузії води.

Рівень радіозавод ізоляторів за випробувальної напруги, що дорівнює 1,1 нормативної фазної напруги, не перевищує 54 дБ, корона відсутня.

Ізолятор відповідає вимогам , СОУ МПЕ 40.1.51.302.

Захисна оболонка ізоляторів виготовлена з кремнійорганічної гуми є суцільнолітою та не має частин що склеюються.

Силевий вузол ізоляторів складається з високоміцного склопластикового стрижня та сталених закінчувачів з антикорозійним гарячим цинковим покриттям.

Захисна оболонка з'єднується з закінчувачами та стрижнем методом вулканізації.